

| Material nr | Trämateriäl/Behandling                                       | Aktiva ämnen/ innehåll | Övrig information  |
|-------------|--|------------------------|--|
| 1 (1)       | Impregnerad furu<br>NTR klass A                              | Koppar                 | Träskyddsmedel: Tanalith E-7   |
| 2           | Impregnerad furu<br>NTR klass A + yt-<br>behandling med Sioo | Koppar<br>Kisel        | Träskyddsmedel ej angivet. Sioo-<br>behandling (träskydd + väderskydd)<br>gjord av gatukontoret genom pensling<br>enl tillverkarens anvisningar                                  |
| 3           | Kärnved av furu från<br>Gotland                              | -                      | Rillad undersida   |
| 4           | Kärnved av furu från<br>Gotland + ytbehandling<br>med Sioo   | Kisel                  | Sioo-behandling (träskydd+ väder-<br>skydd) gjord av gatukontoret genom<br>pensling enl tillverkarens anvisningar  |
| 5           | Ek, obehandlad   | -                      |  |
| 6           | Kärnved av furu + yt-<br>behandling med Sioo                 | Kisel                  | Rillad ovansida<br>Ytbehandlingen med Sioo (träskydd<br>+väderskydd) gjord på fabrik   |
| 7           | Furu impregnerad med<br>Organowood                           | Kisel                  | Uppgift om upptagning av<br>Organowood saknas  |
| 8           | Thermowood® (värme-<br>behandlad furu)                       | -                      | Rillad ovansida  |
| 9           | Accoya (acetylerad<br>radiatatal)                            | Ättiksyraanhydrid      | Acetylinnehåll ca 20%  |
| 10 (1)      | Kebony (furfurylerad<br>SYP**)                               | Furfurylalkohol        | Uppgift om WPG* saknas   |
| 10 (2)      | Kebony (SYP**)   | Furfurylalkohol        | Rillad undersida. Uppgift om WPG<br>saknas   |
| 11          | Falsk akacia/Robinia<br>( <i>Robinia pseudoacacia</i> )      | -                      | Ursprung: Ungern   |
| 12 (1)      | Bankirai/Bangkirai ( <i>Shorea<br/>spp</i> )                 | -                      | Ursprung: Sydostasien<br>Rillad ovansida   |
| 12 (2)      | Kirai/Bankirai/Bangkirai<br>( <i>Shorea spp</i> )            | -                      | Ursprung: Indonesien<br>Rillad ovansida, ca 4 mm djupa rillor  |
| 13          | Azobé<br>( <i>Lophira alata</i> )                            | -                      | Ursprung: Afrika<br>Rillad ovansida  |
| Referens    | Impregnerad furu<br>NTR klass A                              | Koppar                 | Träskyddsmedel ej angivet<br>Referensmaterialet inplacerat efter<br>prover 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,<br>13 (1) och 13 (2), den senare<br>inplacerad 2014. Övriga under 2013. |

| Material nr | Material/Behandling                           | Övrig information            |
|-------------|---|------------------------------|
| 1 (2)       | Impregnerad furu<br>NTR-klass A               | Träskyddsmedel: Tanalith E-7 |
| 14          | Rustik; återvunnen plast                      | Rillad ovansida              |
| 15          | GEO plank; återvunnen plast                   | Rillad ovansida              |
| 16          | Tx plank; återvunnen plast, glasfiber-armerad | Rillad ovansida              |
| 17          | Natur; trä-plastkomposit                      | Rillad ovansida              |
| 18          | Green plank - grå; trä-plastkomposit          | Rillad ovansida              |
| 19          | Green plank - röd; trä-plastkomposit          | Rillad ovansida              |

| Material nr | Material/Behandling                       | Övrig information  |
|-------------|---|--|
| 20          | Cumaru<br>( <i>Dipteryx odorata</i> )     | Ursprung: Sydamerika<br>Rillad ovansida  |
| 21          | Ipé<br>( <i>Handroanthus spp</i> )        | Ursprung: Brasilien<br>Samtliga brädor skarvade  |
| 22          | Jättetuja<br>( <i>Thuja plicata</i> )     | Ursprung: Kanada<br>Träslaget benämnes i Sverige felaktigt ofta som "ceder" efter namnet på engelska "Western Red Cedar" |
| 23          | Roble<br>( <i>Nothofagus obliqua</i> )    | Ursprung: Chile  |
| 24          | Gummiträ<br>( <i>Hevea brasiliensis</i> ) | Plywood med 10 lager lameller<br>Båda sidokanter är spårforsedda<br>Rillad ovansida                                      |

Tabell 5. Provmaterial i brygga J, installerat 2016.

| Material nr | Material/Behandling                   | Övrig information                                |
|-------------|---------------------------------------|--|
| 25          | Fiberline HD Plank; glasfiberkomposit | Material med yta som används bl a på trampoliner |